

steinodur® UKD plus ≥ 150 mm



PRODUKTEINGENSCHAFTEN



besteht im Unterschied zum herkömmlichen steinodur® UKD zusätzlich aus dem hochwärmedämmenden grauen Polystyrol-Rohstoff. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,030 W/(m.K) besitzt das Element somit eine um 15 % bessere Dämmwirkung als das Ausgangsprodukt.- hohe Stabilität und Druckfestigkeit- weitestgehend feuchtigkeitsunempfindlich- vorzüglicher Wärmedämmwert (15% geringere Dämmstärken möglich)

Werkstoff:

expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren, formgeschäumt, hydrophobiert frei von HFKW und HFCKW

Ausführung:

allseitiger Stufenfalz

Verpackung:

< 280 mm Stärke bundweise in PE-Folie ≥ 280 mm Stärke palettenweise in PE-Wickelfolie

Anwendungsbereich:

Umkehrdach

CE - Bezeichnungsschlüssel:

EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(70,90)
)1-DS(N)5-DLT(2)5-WL(T)1-WD(V)1- FTCD2-CC(2/1,5/50)50