

Produktdatenblatt

Dokument:	steinophon® 280 PE-Parkettunterlage						
Dateipfad:	..steinophon 280 PE-Parkettunterlage	Version:	1.0.0.1	Datum:	06.12.2021	erstellt:	SL

Produktbezeichnung:

steinophon® 280 PE-Parkettunterlage

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

 extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig
 frei von HFCKW und HFKW

Format:

 Länge: variabel
 Breite: 1.000 mm,
 Dicke: 2 mm oder 3 mm

Ausführung:

Rollenware

Verpackung:

Rolle im PE-Sack

Anwendungsbereich:

Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen und Parkettböden. Alle Einsatzbereiche, bei denen man aufgrund geringer Bauhöhen nur sehr dünne Trittschalldämmschichten verwenden kann - in Bädern, für Altbausanierung und Fertighausbau.

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit – Bemessungswert	0,045 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit langfristig	+80 °C
kurzfristig	+90 °C
Dickentoleranz in Anlehnung gem. EN 16069	± 1 mm
Längentoleranz in Anlehnung gem. EN 16069	- 5 % / + ∞
Breitentoleranz in Anlehnung gem. EN 16069	- 10 mm / + ∞
Zusammendrückbarkeit	≤ 1 mm