

Produktdatenblatt

Dokument:	steinophon® 280-TD PE-Trittschalldämm-Matte						
Dateipfad:	..steinophon 280 PE-Parkettunterlage	Version:	1.0.0.1	Datum:	06.12.2021	erstellt:	SL

Produktbezeichnung:

steinophon® 280-TD PE-Trittschalldämm-Matte

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig
frei von HFCKW und HFKW

Format:

Länge: variabel

Breite: 1.000 mm, 1.300 mm & 1.500 mm (dickenabhängig)

Dicke: 5 mm, 8 mm oder 10 mm

Ausführung:

Rollenware

Verpackung:

Rolle im PE-Sack

Anwendungsbereich:

Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen und Parkettböden. Alle Einsatzbereiche, bei denen man aufgrund geringer Bauhöhen nur sehr dünne Trittschalldämmschichten verwenden kann - in Bädern, für Altbausanierung und Fertighausbau.

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit – Bemessungswert	0,045 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit langfristig	+80 °C
kurzfristig	+90 °C
Dickentoleranz in Anlehnung gem. EN 16069	± 1 mm
Längentoleranz in Anlehnung gem. EN 16069	- 5 % / + ∞
Breitentoleranz in Anlehnung gem. EN 16069	- 10 mm / + ∞
Zusammendrückbarkeit	≤ 2 mm